


ARGOREV® CAL ÉLITE

MORTERO
DE REVOCO

MORTERO DE CAL HIDRÁULICA NATURAL PARA REVOCO Y ENLUCIDOS



ARGOREV® CAL ÉLITE es un mortero de revoco y enlucido a base de cal hidráulica natural, puzolanas de actividad controlada, áridos calizos seleccionados y aditivos que le otorgan una extraordinaria trabajabilidad y adherencia para la puesta en obra.

VENTAJAS

- Rehabilitación y obra nueva.
- Excelente trabajabilidad.
- Enfoscados de gran acabado.
- Interior y exterior.
- Permeable al vapor de agua.
- Impermeable al agua de lluvia.
- No contiene cemento Pórtland.

SOPORTE

- Piedra natural.
- Morteros antiguos de cal, arcilla, yeso, etc.
- Mortero de base ARGOSEC® CAL ÉLITE.

APLICACIÓN

- Enfoscados, revoques y alisados.
- Obra nueva y rehabilitación.
- Usos en interior y exterior.
- Ideal para rehabilitación de obras antiguas y de Patrimonio por su perfecta compatibilidad con sistemas tradicionales.
- Inyecciones de sustentación de fábricas.
- Consolidador y mejorador de adherencia en formato lechada.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte deberá estar sano, limpio, plano, exento de pinturas, partes desgranadas o mal adheridas, desencofrantes, etc y en general de cualquier sustancia o partícula que pueda impedir la correcta adherencia. El soporte deberá presentar una superficie de porosidad y rugosidad adecuada.

MORTERO DE CAL HIDRÁULICA NATURAL PARA REVOCO Y ENLUCIDOS

MODO DE APLICACIÓN

- Amasar ARGOREV® CAL ÉLITE con 5.2 L de agua limpia por saco de 20 kg manual o mecánicamente hasta conseguir una mezcla homogénea, cremosa y exenta de grumos.
- Extender la masa sobre el paramento, reglear y proceder al acabado del material.
- Cumplir en todo momento lo establecido en el capítulo 7 "Trabajo en la obra, preparación y aplicación de revocos" de la norma UNE EN 13914-1 "Diseño, preparación y aplicación del revoco exterior y del enlucido interior".
- Respetar en todo momento lo establecido en el Anexo B "Restauración de revocos en construcciones antiguas e históricas" de la norma UNE EN 13914-1 "Diseño, preparación y aplicación del revoco exterior y del enlucido interior".

PRECAUCIONES

- No aplicar sobre soportes sin absorción.
- No aplicar por debajo de 5 °C ni por encima de 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas, lluvia, fuerte viento o sol directo.
- Respetar el agua de amasado.

DATOS TÉCNICOS

Datos identificativos y de aplicación	
Apariencia	Polvo
Color	Beige
Densidad en fresco	1.70 kg/L
Densidad endurecido	1.40 kg/L
Intervalo granulométrico	0/0.8 mm
Agua de amasado	26 %
Consistencia	140 - 150 mm
Rendimiento	Según uso
Datos de prestaciones	
Clasificación según UNE EN 998-1-2010	GP CSII
Resistencia a compresión 28 días	≥ 1.5 MPa
Adherencia a 28 días	≥ 0.2 MPa (Tipo de rotura B)
Absorción por capilaridad	W0
Permeabilidad al vapor de agua	Clase I
Conductividad térmica	0.50 W/mK

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

- Entre 5 °C y 30 °C.

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

ARGOREV® CAL ÉLITE se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 20 kg que permiten su correcta conservación durante 12 meses en su envase original cerrado a salvo de la humedad.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El enfoscado, revoque o enlucido de los muros se ejecutará con el mortero seco ARGOREV® CAL ÉLITE, de la compañía DANOSA, de clase CR según la norma UNE EN 998-2. El soporte de colocación estará sano, limpio, exento de partes friables, completamente endurecido y habrá finalizado su tiempo de variación dimensional. Se respetarán las juntas de obra.