

ARGOREV[®] TEMATIZACIÓN



MORTERO
DE REVOCO

MORTERO PARA REALIZACIÓN DE RELIEVES



ARGOREV TEMATIZACIÓN es un mortero a base de conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y fibras especiales que le otorgan una extraordinaria tixotropía que permite moldear, esculpir, moldurar y estampar.

VENTAJAS

- Alta tixotropía
- Sin descuelgue
- Hidrofugado
- Aplicación manual o mecánica
- Elevadas resistencias mecánicas
- Fibrorreforzado

SOPORTE

- Ladrillos cerámicos y silito-calcáreos
- Otros soportes a base de cemento
- (Sobre hormigón y otros soportes superabsorbentes o nada absorbentes, aplicar una imprimación adecuada)

APLICACIÓN

- Realización y tematización de todo tipo de relieves (sillares, zócalos, cornisas, fábricas, elementos clásicos ornamentales, etc.).
- Ejecución de revestimientos de fachadas aptos para distintos acabados o texturas.
- Regularización de muros.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte deberá estar sano, limpio, plano, exento de pinturas, partes desgranadas o mal adheridas, desencofrantes, etc y en general de cualquier sustancia o partícula que pueda impedir la correcta adherencia. El soporte deberá presentar una superficie de porosidad y rugosidad adecuada.

ARGOREV TEMATIZACIÓN®

MORTERO PARA REALIZACIÓN DE RELIEVES

MODO DE APLICACIÓN

- Amasar ARGOREV TEMATIZACIÓN con aprox. 5.5 L. de agua limpia por saco de 25 Kg. manual o mecánicamente hasta conseguir una mezcla homogénea, cremosa y exenta de grumos.
- Extender el mortero dejando un espesor medio de entre 5-40 mm. y reglear el material aplicado para regularizar los espesores y alisar la superficie.
- Una vez iniciado el proceso de endurecimiento, proceder a moldear el material con las herramientas adecuadas (llaqueos, espátulas, cuchillas, etc.).
- Una vez endurecido, lijar y esculpir las partes deseadas y pigmentar si fuera necesario.

PRECAUCIONES

- No aplicar sobre soportes de yeso
- No aplicar sobre superficies de plástico, madera, caucho, etc.
- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C
- No aplicar con riesgo de heladas, lluvia, fuerte viento o sol directo
- Respetar el agua de amasado
- No reamasar
- Conviene armar con malla la aplicación en puntos singulares

DATOS TÉCNICOS

Datos identificativos y de aplicación	
Apariencia	Polvo
Color	Carta de colores
Densidad aparente	1,40 Kg./L
Intervalo granulométrico	0/1 mm.
Agua de amasado	22%
Rendimiento	según uso
Espesor mínimo de aplicación	5 mm.
Espesor máximo de aplicación	40 mm.
Datos de prestaciones	
Clasificación según UNE EN 998-1	CR CSIV W2
Adhesión	≥0.30 MPa
Resistencia a compresión	CSIV
Absorción de agua	0.2 Kg.m ² min ^{1/2}
Coefficiente de permeabilidad al vapor de agua	μ≤15
Conductividad térmica	0.67 W/mK
Reacción frente al fuego	A1

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

- Entre 5°C y 30°C.

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

ARGOREV TEMATIZACIÓN se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 Kg. que permiten su correcta conservación durante 12 meses en su envase original cerrado a salvo de la humedad.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El trabajo de ejecución del relieve y su tematización se ejecutarán con el mortero seco ARGOREV TEMATIZACIÓN, de la compañía Argos derivados del cemento, de clase CR (CSIV) W2 según la norma UNE EN 998-1. El soporte de colocación estará sano, limpio, exento de partes friables, completamente endurecido y habrá finalizado su tiempo de variación dimensional. Se respetarán las juntas de obra.