REVESTIDAN® SATE Acrílico

IMPERMEABILIZACIÓN

ACABADO DECORATIVO DEL SISTEMA SATE

BLANCO
EN COLOR
BAJO PEDIDO

20Kg

HERRAMIENTAS

RENDIMIENTO
2 - 3 kg/m²

TIEMPO SECADO

Revestimiento a base de resina de copolímeros acrílico-estirénicos, cargas, pigmentos minerales y aditivos diseñado para la impermeabilización y decoración de fachadas.

VENTAJAS

- Impermeable al agua de la lluvia
- Permeable al vapor de agua
- Fácil aplicación
- Resistencia a la intemperie
- Buena adherencia sobre el soporte

APLICACIÓN

- Revestimiento de todo tipo de fachadas sobre enfoscados de mortero de cemento, hormigón, y pinturas en buen estado

SOPORTES

- Sistema SATE (Sobre ARGOTEC® Fixtherm)

danosa
Building together

REVESTIDAN® SATE *Acrílico*

ACABADO DECORATIVO DEL SISTEMA SATE

MODO DE APLICACIÓN

- El soporte deberá estar perfectamente fraguado, resistente y limpio de polvo y grasa.
- Eliminar las partes degradadas o en mal estado. Cuando se aplique sobre revestimientos antiguos, deberá asegurarse el buen estado y perfecta adherencia del soporte.
- Agitar el contenido del bidón mecánicamente.
- Aplicar con llana o pistola, regulando el espesor que debe ser de unos 1,5 mm en húmedo. Admite dos capas para conseguir ese espesor recomendado.
- Utilizar cinta de carrocero o pintor para realizar las juntas de trabajo. Admite junta a testa del material acabado.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

- Entre 5°C y 35°C.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

- Mantener los recipientes herméticamente cerrados y no expuestos a temperaturas extremas.
- Almacenar el producto entre 5°C y 30°C durante un período máximo de 24 meses.

PRECAUCIONES

- Proteger las aristas frente a la penetración del agua de lluvia.
- No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
- Limpiar de inmediato las herramientas con agua. En caso de restos sólidos de suciedad se recomienda raspar.
- En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua y si es necesario acudir a un centro médico. Para información más detallada consultar la ficha de seguridad.

DATOS TÉCNICOS

Colores	Consultar muestrario
Densidad	1,90 ± 0,05
Viscosidad	38500 ± 1000 cps
pH	8,5 ± 0,5
Sólidos	80 ± 10

REV00-05/2019

danosa
Building together

Para más información: www.danosa.com
DANOSA se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en esta ficha.